

Résine #IF 3120

Viscosité	280~300 mPa·s - 25°C
Retrait	≤ 2.5%
Densité	1.10±0.05g / m3
Exposition critique	10mJ / cm2
Dureté	80D
Curing depth	0.1 mm
Allongement à la rupture	12~15%
Résistance à la traction	37~42 MPa
Résistance à la flexion	55~62 MPa

